

## РЕЦЕПТУРА ПРОЗРАЧНОГО ЛИСТА (ОЛОВО)

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K = 58	100,0
2	Модификатор перерабатываемости	Degalan R 230 M	2,0
3	Комплексный стабилизатор	Baerostab M 26 SF	3,5
4	Состабилизатор	Baerostab CWM 35	0,7
5	Эпоксидированное соевое масло	Baerostab LSA	0,9
6	Синий пигмент	Baeroblau II NT	0,2
7	Светостабилизатор	Baerostab B 200 P	0,4
8	Лубрикант	Baerolub L-HB	1,5
9	Лубрикант	Baerolub L-PK	0,6

Возможна замена приведенного в таблице светостабилизатора на марки, имеющие другую химическую природу. Зависит от требований к конечному продукту и подбирается в результате испытаний на погодоустойчивость.

### Контактная информация

телефон (495) 781-66-36, факс (495) 781-66-46

E-mail [pvc@eurohim.ru](mailto:pvc@eurohim.ru)

[www.chem.eurohim.ru](http://www.chem.eurohim.ru)